



HYPALON

CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

Cette feuille synthétique de qualité supérieure offre d'excellentes propriétés de résistance à l'ozone, aux produits chimiques et aux huiles à température élevée. Cette feuille offre aussi une excellente résistance au fendillement causé par la lumière du soleil et les intempéries.

Gamme de température : -20°F à 250°F (-29°C à 121°C).

This synthetic sheet offers excellent resistance to ozone, chemicals and oils at elevated temperatures. This sheet also offers excellent resistance to cracking caused by sun rays and weathering.

Temperature range: -20°F to 250°F (-29°C to 121°C).

Dureté : 60

Couleur : Noir

Fini : Lisse

Résistance à la traction : 1200

Allongement : 300

Hardness: 60

Colour : Black

Finish : Smooth

Tensile strength : 1200

Elongation : 300

ÉPAISSEUR	POIDS (PL.CA.)	LARGEUR	LONGUEUR	NUMÉRO DE PIÈCE
THICKNESS	WEIGHT (SQ.FT.)	WIDTH	LENGTH	PART NUMBER
1/16"	0.48	48"	100'	T60.H0006
1/8"	0.96	48"	66'	T60.H0012
3/16"	1.44	48"	66'	T60.H0018
1/4"	1.92	48"	50'	T60.H002